

ELASGUIC

IMPERMEABILIZANTE DE CUBIERTAS

www.guica.es

www.guica.es

www.guica.es

DESCRIPCIÓN: Impermeabilizante elástico de resinas en dispersión acuosa, destinado a la impermeabilización de superficies sometidas a las inclemencias de la lluvia y salpicaduras de agua. Las superficies a impermeabilizar deben tener ligeras pendientes, al objeto de no estancar el agua. Puede sustituir la tela asfáltica.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto: Película elástica mate, de color rojo.

Tiempo de secado a 20°C y 55% H.R.: Tacto 3 horas. Repintado 24 horas.

Aplicación: Brocha, rodillo.

Diluyente: Agua.

Consumo: entre 1 y 2 kg por m² según espesor.

PREPARACIÓN SUPERFICIAL: Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante. En superficies sin porosidad, se recomienda un desbastado mecánico o ataque químico mediante COBRESOL C, enjuagando con abundante agua todo el resto de producto.

MODO DE EMPLEO: Conviene agitar el envase antes de utilizar el producto. La primera capa se debe aplicar diluyendo con un 25% de agua, para permitir que penetre en el soporte y potencie la adherencia al mismo. Las sucesivas capas se deben aplicar sin diluir el producto y respetando los intervalos de repintado. Si se va a aplicar con tela de armar, colóquese ésta presionando con el rodillo para que la tela quede adherida. Después se aplicarán las siguientes capas según se indicó anteriormente. Los remates con paredes deben hacerse de manera que el producto suba unos 25 cm. por la pared. Si se coloca tela de armar, ésta también subirá 20 cm. por la pared.

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Uso exclusivo profesional.

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008. EUH208 Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

No aplicar con temperaturas inferiores a 0°C ni H.R. superior al 80%. No aplicar si se prevén lluvias o heladas en las 12 horas siguientes a la aplicación del producto. En tiempo fresco, conviene espaciar la aplicación de las capas sucesivas de producto para permitir un mejor secado de las ya aplicadas. No aplicar en lugares donde exista un estancamiento continuo de agua.

NO
SYMBOL

NO
SYMBOL

NO
SYMBOL

CONTIENE: 20 Kg

Lote N°: XX/XXXX

En caso de accidente consultar al
Servicio Médico de Información
Toxicológica: Instituto Nacional
de Toxicología. Tel.: 91 562 04 20



GUICA, S.A.
Productos Químicos



H 0 0 0 0 4 / 2 0

Avda. de la Astronomía, 17-19. Pol. Ind. n° III. 28830 San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax: 91 656 49 51.