

GUIC UNION

MEJORADOR DE ADHERENCIA

www.guica.es

www.guica.es

www.guica.es

CARACTERÍSTICAS: GUIC UNION mejora la adherencia de morteros aditivados y les confiere ligera elasticidad. Aumenta las resistencias de los morteros tanto a flexión como a compresión. GUIC UNION reduce el riesgo de fisuración durante el endurecimiento. Además, aumenta las resistencias a la abrasión y favorece la impermeabilidad de los morteros. GUIC UNION plastifica la masa y reduce la relación de agua, mejorando la trabajabilidad. Tiene una elevada resistencia a la hidrólisis y a los rayos UV.

APLICACIONES: En reparaciones y recrecidos, permite uniones perfectas entre hormigones o morteros nuevos y viejos. Confección de morteros para acabados finos como paredes, pavimentos o autonivelantes. Indispensable en reparaciones de pavimentos, calzadas de hormigón, rampas, capas de rodadura, nuevas construcciones adosadas, etc. Como aditivo modificador de los sistemas de fraguado hidráulico, actuando como ligante, mejorando la impermeabilidad del sistema y confiriendo propiedades hidráulicas como una mayor adherencia. Solo para uso en mortero u hormigón no estructural.

INSTRUCCIONES DE USO: El soporte debe estar limpio y sin restos mal adheridos.

- Como puente de unión: dosificación 2 partes de agua por 1 de GUIC UNION. Aplicar con brocha, rodillo o preferiblemente pulverizador manual. Dejar secar un mínimo de 3 a 4 horas antes de aplicar el mortero o el monocapa. Incluso puede dejarse de un día para otro.

- En trabajos de mayores prestaciones, para mejorar las uniones, se recomienda: realizar una lechada con GUIC UNION, cemento, árido y agua en las siguientes proporciones: 1 parte de cemento por 3 de árido amasado con GUIC UNION, diluido al 50% con agua. Amasar a consistencia de lechada y aplicar con cepillo o brocha de pelo duro. No dejar secar antes de la aplicación del mortero u hormigón.

- Como aditivo para morteros mejorados: amasar el mortero con una mezcla de GUIC UNION y agua desde puro a 1:4, dependiendo de la solicitud de los trabajos a realizar.

En caso de producirse salpicaduras a los ojos, lavar con abundante agua.

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

EUH208 Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. **EUH210** Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

CONTIENE: 5 L

Lote N°: XX/XXXX

En caso de accidente consultar al
Servicio Médico de Información
Toxicológica: Instituto Nacional
de Toxicología. Tel.: 91 562 04 20



GUICA, S.A.
Productos Químicos



H 0 0 0 1 2 / 5

UR 03 22 03

Avda. de la Astronomía, 17-19. Pol. Ind. n° III. 28830 San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax: 91 656 49 51.