

GUIC CONTACT

PROMOTOR DE ADHERENCIA

www.guica.es

www.guica.es

www.guica.es

CARACTERÍSTICAS: GUIC CONTACT es una dispersión acuosa copolimera a base de ésteres del ácido acrílico. A diferencia de nuestro preparado GUIC UNION, GUIC CONTACT mantiene el TAC residual durante 7 días tras su aplicación y secado.

GUIC CONTACT seca formando una película altamente elástica, muy pegajosa y resistente a la alcalinidad. Posee buenas propiedades de pigmentación y puede, por lo tanto, mezclarse con las cargas más variadas. Aporta elasticidad a las mezclas y mejora la adherencia sobre los más diversos fondos. El grado de mejora de la elasticidad puede ser controlado a través de la cantidad de dispersión, y/o la adición de plastificantes, permitiendo la fabricación de sellantes en pasta.

GUIC CONTACT confiere a las mezclas con ligantes hidráulicos (cuya compatibilidad ha de verificarse en cada caso) elasticidad, adherencia, resistencia a los álcalis y a los rayos UV, permitiendo numerosas aplicaciones, como por ejemplo en impermeabilización, etc.

APLICACIONES: GUIC CONTACT es una dispersión utilizada para la modificación de mezclas en base cemento. Es especialmente adecuado como ligante para morteros flexibles y slurries sellantes minerales. También es adecuado para la formulación de sistemas de sellado de grietas y compuestos barrera antihumedad. Solo para uso en mortero u hormigón no estructural.

INSTRUCCIONES DE USO: El soporte debe estar limpio y sin restos mal adheridos. Humedecer abundantemente, sin encharcar antes de las aplicaciones.

- Como puente de unión: dosificación 3 partes de agua por 1 de GUIC CONTACT. Aplicar con brocha o rodillo. No dejar secar antes de la aplicación del mortero.

- En trabajos de mayores prestaciones, para mejorar las uniones, se recomienda: realizar una lechada con GUIC CONTACT, cemento, árido y agua en las siguientes proporciones: 1 parte de cemento por 3 de árido amasado con GUIC CONTACT, diluido al 50% con agua. Amasar a consistencia de lechada y aplicar con cepillo o brocha de pelo duro. No dejar secar antes de la aplicación del mortero u hormigón.

- Como aditivo para morteros mejorados: amasar el mortero con una mezcla de GUIC CONTACT y agua desde puro a 1:4, dependiendo de la soliticación de los trabajos a realizar.

En caso de producirse salpicaduras a los ojos, lavar con abundante agua. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

EUH208 Contiene Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. **EUH210** Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

CONTIENE: 1000 L Lote N°: XX/XXXX

N° UFI: 9N10-H0DJ-H00X-DHQR

En caso de accidente consultar al
Servicio Médico de Información
Toxicológica: Instituto Nacional
de Toxicología. Tel.: 91 562 04 20



GUICA, S.A.
Productos Químicos



H 0 0 0 1 4 / 1 0 0 0

Avda. de la Astronomía, 17-19. Pol. Ind. nº III. 28830 San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax: 91 656 49 51.

NO
SYMBOL

NO
SYMBOL

NO
SYMBOL

LN 06 23 04